

Moloz Atma Sistemi



Sukar
MolozKule



ZAMAN TASARRUFU



ÇEVRE GÜVENLİĞİ



DÜŞÜK MALİYET



KOLAY KURULUM

Neden Molozkule?

Molozkule polyethylene moloz atma kuleleri Türkiye çapında tedarikçi ve yüklenici firmalara kolay kurulumu ve kullanımı, zaman tasarrufu ve düşük maliyeti ile güvenli bir çözüm sağlar.

Kurulum ve Bağlantı

Kolay ve hızlı bir şekilde kurulabilen iç bağlantı aparatları ile içiçe geçen konik tüplerden oluşan Molozkule, her kat ve inşaat yükseliğine kurulabilir şekilde tasarlanmıştır.



LLDPE Polietilen ara bölme 55 cm ÇAP, 100 cm Yükseklik, 5 mm kalınlık, 2 adet 90 cm DIN 763 zincir ve 2 adet 10 mm karabinadan oluşur.



LLDPE POLietilen Kat mazgalı 55 cm ÇAP, 55 cm Yükseklik, 5 mm kalınlık.



Kat Mazgalı Sabitleme Aparatı.



- Üretildiği, geliştirilmiş UV katkılı LLDPE Polietilen sayesinde dış mekan kullanımına uygundur.
- -400C ile 900C'ye kadar darbe dayanımını korur.
- 5 mm kalınlıkla ve esnek yapısıyla darbe dayanımı çok yüksektir.
- -600C kadar kırılmıřmaz.
- 55 cm çap ve 100 cm boyunda ara bölgemeler ve her kata özel mazgallardan oluşur.
- Her kat kendi ağırlığını (yaklaşık 40 kg) taşıyacak şekilde monte edilerek birleştirilerek yüksek binalarda sorunsuz kullanılır.
- Katlarda biriken inřaat atıkları ve molozun zeminde oluşturulan toplanma alanı ya da konteynerde güvenli, hızlı, sessiz ve ekonomik bir şekilde toplanmasını sağlar.
- Kolay kurulur ve kullanılır
- Birden fazla kullanımı sayesinde en fazla 3 projede kendisini amorti eder.
- İnřaat alanına kurulacak ikinci bir molozkule ile geridönüşümlü atıklar ayrı bir merkezde toplanabilir.

ÖZELLİKLER

Akma Gerilim Dayanımı
Kopma Gerilim Dayanımı
Uzamada Kopma
Elastikiyet Modülü
Sertlik
ARM Darbe
Mukavemeti -40°C
Kırılma Sıcaklığı
UV Rezistans

TEST MODU

ASTM D 638 @ Crosshead Speed 50mm/min
ASTM D 638 @ Crosshead Speed 50mm/min
ASTM D 638 @ Crosshead Speed 50mm/min
ASTM D 638 @ Crosshead Speed 2mm/min
ASTM D 2240
ARM Method (5mm rotomolded sample)
(mm'lik rotasyondan geçmiş ürün)
ASTM D 746
kLy

DEĞER

200 (20)
250 (25)
>1000
6500 (650)
55
23 (85)
<-60 (140)
500

BİRİM

kg / cm² (MPa)
kg / cm² (MPa)
%
kg / cm² (MPa)
Shore D
J/mm (lb-ft)
°C



Sukar Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Showroom Yeni Sahra : İstiklal Cad. No:5 1/2 Yenisahra - Ataşehir - İstanbul T. 0216 470 09 37

Merkez Sancaktepe: İnönü Mahallesi İnönü Caddesi Boran Sokak No:2 Sarıgazi / Sancaktepe / İstanbul

T. 0 216 317 86 86 F. 0 216 317 60 32 bilgi@molozkule.com | www.molozkule.com